

# PAVIMANT P/C

PRODUZIONE STANDARD



VIGANÒ PAVITEX S.P.A.

**SCHEDA TECNICA STANDARD:** 00119

**DESCRIZIONE:** Biostuoia in fibra naturale (BT)

**COMPOSIZIONE:** Paglia e cocco

<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>		<b>VALORE</b>	<b>NORMA</b>
Aspetto		stuoia	
Massa areica	g/m <sup>2</sup>	400	EN ISO 9864
Grado di copertura	%	100	
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>			
Resistenza a trazione MD	kN/m	1,2	EN ISO 10319
Resistenza a trazione CMD	kN/m	1,2	EN ISO 10319
Allungamento a carico max MD	%	35	EN ISO 10319
Allungamento a carico max CMD	%	30	EN ISO 10319
<b>DURABILITÀ</b>			
Previsione di durabilità su versanti naturali	mesi	6/12	

## NOTE

A causa dell'origine naturale del prodotto, i valori indicati sono soggetti a rilevanti variazioni e perciò vanno considerati non impegnativi

I valori sono garantiti dalla Viganò Pavitex S.p.A., il cui Sistema Qualità è certificato secondo UNI EN ISO 9001

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso

Per specifici lotti di produzione è possibile garantire prestazioni migliori da quelle indicate nella presente scheda

Tolleranze sulle misure dei rotoli: larghezza  $\pm 5\%$ , lunghezza  $\pm 5\%$