

SCHEDA TECNICA STANDARD: Rev 113**DESCRIZIONE:** Biostuoia in fibra naturale (BT)**COMPOSIZIONE:** Paglia e cocco**CARATTERISTICHE FISICHE**

		VALORE	NORMA
Aspetto	-	stuoia	EN ISO 9864
Massa areica	g/mq	400	EN ISO 9863
Grado di copertura	%	100	

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione longitudinale MD	kN/m	1,2	EN ISO 10319
Resistenza a trazione trasversale CMD	kN/m	1,2	EN ISO 10319
Allungamento a carico max longitudinale MD	%	35,0	EN ISO 10319
Allungamento a carico max trasversale CMD	%	30,0	EN ISO 10319

DURABILITA'

Previsione di durabilità su versanti naturali	mesi	6/12
---	------	------

NOTE

A causa dell'origine naturale del prodotto, i valori indicati sono soggetti a rilevanti variazioni e perciò vanno considerati non impegnativi per il produttore.

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso.

Su richiesta sono disponibili altre tipologie. Altre informazioni sono disponibili sulle schede dei singoli prodotti.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.it@pavitex.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001

PAVITEX®