

# PAVIMANT J

PRODUZIONE STANDARD



VIGANÒ PAVITEX S.P.A.

**SCHEDA TECNICA STANDARD: 00120**

**DESCRIZIONE:** Biostuoia in fibra naturale (BT)

**COMPOSIZIONE:** Juta

## CARATTERISTICHE FISICHE

Aspetto	VALORE	NORMA
Massa areica	rete g/m <sup>2</sup> 500	EN ISO 9864

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza a trazione MD	kN/m 8,0	EN ISO 10319
Resistenza a trazione CMD	kN/m 5,0	EN ISO 10319

## DURABILITÀ

Previsione di durabilità su versanti naturali	mesi 12/24
---	---------------

## NOTE

A causa dell'origine naturale del prodotto, i valori indicati sono soggetti a rilevanti variazioni e perciò vanno considerati non impegnativi

I valori sono garantiti dalla Viganò Pavitex S.p.A., il cui Sistema Qualità è certificato secondo UNI EN ISO 9001

Viganò Pavitex S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare i dati indicati in qualsiasi momento e senza preavviso

Per specifici lotti di produzione è possibile garantire prestazioni migliori da quelle indicate nella presente scheda

Tolleranze sulle misure dei rotoli: larghezza ± 5%, lunghezza ± 5%